

Argamassa Cimenflex Dreams para Piscinas



1. DESCRIÇÃO

Argamassa Cimenflex Dreams para Piscinas é composta de cimentos, agregados selecionados especiais, pigmentos inorgânicos, fixadores de cor, polímeros, flexíveis, aditivos não tóxicos e resinas impermeáveis.

2. CLASSIFICAÇÃO

Argamassa Cimenflex Dreams para Piscinas atende aos requisitos de classificação AC-II e AR-II de acordo com a NBR 14081/2004 e com a NBR 14992/2003, respectivamente.

3. INDICAÇÃO

Indicada para o assentamento e rejuntamento de piscinas, ambientes internos e externos. Para assentamentos, utilizar em pastilhas de vidro, porcelana, mosaicos artesanais, faixas decorativas e cerâmicas até 10x10 cm com juntas de assentamentos entre 2 a 6 mm.

4. NÃO INDICADO PARA

Argamassa Cimenflex Dreams para Piscinas não é indicado para superfícies pintadas, enceradas, engorduradas, bases asfálticas, betume ou oleosa, úmidas ou outra superfície que venha a prejudicar a aderência e, em ambientes com temperaturas constantes menores que 10° C e maiores que 50° C (exemplos: câmaras frigoríficas, interiores de churrasqueiras e fogões a lenha, fornos a lenha e lareiras). Não é indicada para sobreposições de peças.

5. PREPARO

- Prepare o rejuntamento em um recipiente limpo e isento de poeira. Em local protegido de chuva, sol intenso e vento;
- Adicione água limpa e fria de acordo com o especificado na tampa do produto;
- Com uma colher de pedreiro fricione a mistura de rejuntamento nas paredes e fundo do recipiente até obter uma pasta homogênea e sem grumos secos;
- Deixe descansar por 5 minutos para melhor hidratação e volte a misturar sem adicionar mais água;
- Não adicione outros produtos ao rejuntamento, pois já contêm em sua fórmula todos os ingredientes necessários;
- Utilize o rejuntamento em no máximo 1 hora após o preparo.

6. PROCEDIMENTOS

- Limpe as juntas antes da aplicação do rejunte, retirando poeiras, gorduras/ceras e o excesso da argamassa de assentamento aflorada;
- Sempre umedeça as juntas, sem saturá-las antes de iniciar a aplicação do rejuntamento, principalmente em ambientes quentes e secos;
- Aplique aos poucos, em pequenas áreas (panos), e vá fazendo o acabamento e a limpeza.

Argamassa Cimenflex Dreams para Piscinas

7. APLICAÇÃO

- Observe um intervalo mínimo de 72 horas (para argamassa de secagem lenta) após o assentamento do revestimento cerâmico antes de aplicar o rejuntamento, para assegurar a total secagem daquela argamassa;
- No caso de ter utilizado a argamassa rápida da *Cimentolit* no assentamento, aguardar 3 horas para aplicar o rejuntamento;
- Aplique o rejuntamento com espátula de borracha macia e flexível na diagonal das placas cerâmicas, em movimentos cruzados em forma de "X", sempre removendo os excessos antes de secar.

8. LIMPEZA E ACABAMENTO

- Faça a limpeza assim que for aplicando a *Argamassa Cimenflex Dreams para Piscinas* e vá promovendo o acabamento;
- Remova o excesso de rejuntamento com o auxílio de uma esponja de espuma macia umedecida (não encharcar) em água fria e limpa, neste momento faça também o frisamento (acabamento);
- Não utilize ferramentas e/ou instrumentos de superfície dura para fazer o acabamento (ex: toco de madeira), pois poderá danificar as peças cerâmicas e promoverá no rejuntamento uma superfície rugosa, o que facilitará a impregnação de sujeiras;
- A limpeza final poderá ser feita 8 horas após a aplicação utilizando água e *Cimenclean* limpa pisos e azulejos *Cimentolit*;
- Não utilizar ácidos ou produtos clorados para a limpeza.

9. CUIDADOS A SEREM TOMADOS

- A cor e a textura final dependerão das condições da aplicação, fator fora do controle do fabricante. Verificar o resultado em uma pequena área antes de começar a total aplicação;
- A água em demasia pode promover a separação dos materiais alterando o resultado final da cor e resistência do produto;
- A insuficiência de água na mistura pode enfraquecer o rejuntamento promovendo o esfarelamento (requeima) do mesmo;
- Peças com superfícies porosas devem ser protegidas antes da aplicação do rejuntamento (utilizar um protetor de assentamento indicado pelo fabricante da cerâmica, ex: cera líquida), para evitar a formação de manchas por impregnação através dos poros;
- Ao utilizar o protetor de superfície não deixe que o mesmo escorra pelas juntas, pois poderá prejudicar a aderência do rejunte na lateral da cerâmica;
- Ao rejuntar peças com detalhes decorativos em ouro, prata e outros materiais não resistentes à abrasão, bem como peças em alumínio, proteja-as antes de iniciar a aplicação, pois o rejuntamento contém em sua composição matérias-primas que podem riscar essas superfícies;
- Em áreas externas em caso de sol muito forte, chuva ou vento, proteger com uma lona plástica as áreas onde for aplicado o rejuntamento por pelo menos 8 horas;
- Cuidado com o pó ou outras partículas de materiais que possam vir de outros setores da obra, impregnando o rejuntamento ainda úmido, promovendo alterações na cor e no acabamento;
- Respeitar a largura das juntas de assentamento indicadas pelo fabricante da cerâmica.

10. ATENÇÃO

- Utilize óculos de segurança e luvas de proteção durante o manuseio do produto;
- Mantenha as embalagens fechadas fora do alcance de crianças e animais;
- Em caso de ingestão acidental, procure auxílio médico;

Argamassa Cimenflex Dreams para Piscinas

- Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água em abundância e se necessário procure um médico.

11. CONSUMO APENAS PARA REJUNTAMENTO (Kg/m²)

Formato (cm)	Espessura (cm)	Largura da junta (mm)				
		2	3	4	5	6
5x10	7,5	0,88	1,33	1,77	2,21	2,65
7,5x7,5	7,5	0,79	1,18	1,57	1,97	2,36
10x10	8,0	0,63	0,94	1,26	1,57	1,89
15x15	8,0	0,42	0,63	0,84	1,05	1,26
15x30	10,0	0,39	0,59	0,79	0,98	1,18
20x20	8,0	0,31	0,47	0,63	0,79	0,94
20x25	8,0	0,28	0,42	0,57	0,71	0,85
20x30	8,5	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84
25x25	8,0	0,25	0,38	0,50	0,63	0,76
30x30	8,0	0,21	0,31	0,42	0,52	0,63
30x40	9,0	0,21	0,31	0,41	0,52	0,62
30x60	10,0	0,20	0,29	0,39	0,49	0,59
40x40	9,0	0,18	0,27	0,35	0,44	0,53
45x45	9,0	0,16	0,24	0,31	0,39	0,47
60x60	10,0	0,13	0,20	0,26	0,33	0,39
60x120	13,0	0,13	0,19	0,26	0,32	0,38

OBS.: Caso o material seja utilizado tanto no assentamento quanto no rejuntamento, a base de cálculo de rendimento varia de 4 a 6 Kg/m².

12. LIBERAÇÃO DO TRÂNSITO

- Em 8 horas: assentamento das pastilhas, trabalhos artesanais, mosaicos, detalhes em revestimentos, desde que executados em áreas secas e sem exigência de resistência mecânica imediata, tais como paredes;
- Em 72 horas: liberação para trânsito leve;
- Em 7 dias: utilização em pisos em geral ou áreas úmidas, tais como banheiros, cozinhas e saunas;
- Aguarde 14 dias para encher a piscina.

13. ESTOCAGEM

- Para a preservação da qualidade do produto, a estocagem deve ser feita em local protegido de chuva e sol, seco e arejado, sobre estrados onde as pilhas não devem ultrapassar 1,5 m de altura.

14. PRAZO DE VALIDADE:

O prazo de validade é de 24 meses contados a partir da data de fabricação impressa na tampa da embalagem e é válido desde preservado em sua embalagem original, fechada, sem avarias e estocado de maneira adequada.