

## Rejuntamento Resinado Rápido Cimenflex



### 1. DESCRIÇÃO

*Rejuntamento Resinado Rápido Cimenflex* é uma argamassa mineral que proporciona um finíssimo acabamento. É composta de cimentos, agregados selecionados especiais, pigmentos inorgânicos, fixadores de cor, polímeros, flexíveis, aditivos não tóxicos e resinas impermeáveis.

### 2. CLASSIFICAÇÃO

*Rejuntamento Resinado Rápido Cimenflex* atende os requisitos de classificação AR-II de acordo com a NBR 14992/2003.

### 3. INDICAÇÃO

Indicada para o rejuntamento de placas de porcelanato, cerâmicas e pedras ornamentais em áreas internas e externas com juntas de assentamento entre 2 a 6 mm.

### 4. NÃO INDICADO PARA

*Rejuntamento Resinado Rápido Cimenflex* não é indicado para piscinas.

### 5. PREPARO

- Prepare o rejuntamento em um recipiente limpo e isento de poeira. Em local protegido de chuva, sol intenso e vento;
- Adicione água limpa e fria de acordo com o especificado na tampa da embalagem do produto;
- Com uma colher de pedreiro friccione a mistura de rejuntamento nas paredes e fundo do recipiente até obter uma pasta homogênea e sem grumos secos;
- Deixe descansar por 5 minutos para melhor hidratação e volte a misturar novamente sem adicionar mais água;
- Não adicione outros produtos ao rejuntamento, pois já contêm em sua fórmula todos os ingredientes necessários;
- Utilize o rejuntamento em no máximo 1 hora após o preparo.

### 6. PROCEDIMENTOS

- Limpe as juntas antes da aplicação do rejunte, retirando poeiras, gorduras/ceras e o excesso da argamassa de assentamento aflorada;
- Sempre umedeça as juntas, sem saturá-las antes de iniciar a aplicação do rejuntamento, principalmente em ambientes quentes e secos;
- Aplique aos poucos, em pequenas áreas (panos), e vá fazendo o acabamento e a limpeza.

### 7. APLICAÇÃO

- Observe um intervalo mínimo de 72 horas (para argamassa de secagem lenta) após o assentamento do revestimento cerâmico antes de aplicar o rejuntamento, para assegurar a total secagem da argamassa de assentamento;
- No caso de ter utilizado a argamassa de secagem rápida da *Cimentolit* no assentamento, aguardar 3 horas para aplicar o rejuntamento;

## Rejuntamento Resinado Rápido Cimenflex

- Aplique o rejuntamento com espátula de borracha macia e flexível na diagonal das placas cerâmicas, em movimentos cruzados em forma de “X”, sempre removendo os excessos antes de secar;

### 8. LIMPEZA E ACABAMENTO

- Faça a limpeza assim que for aplicando o *Rejuntamento Resinado Rápido Cimenflex* e vá promovendo o acabamento;
- Remova o excesso de rejuntamento com o auxílio de uma esponja de espuma macia umedecida (não encharcar) em água fria e limpa, neste momento faça também o frisamento (acabamento);
- Não utilize ferramentas e/ou instrumentos de superfície dura para fazer o acabamento (ex: toco de madeira), pois poderá danificar as peças cerâmicas e promoverá no rejuntamento uma superfície rugosa, o que facilitará a impregnação de sujeiras;
- A limpeza final poderá ser feita 6 horas após a aplicação utilizando água e *Cimenclean* limpa pisos e azulejos Cimentolit;
- Não utilizar ácidos ou produtos clorados para a limpeza.

### 9. CUIDADOS A SEREM TOMADOS

- A cor e a textura final dependerão das condições da aplicação, fator fora do controle do fabricante. Verificar o resultado em uma pequena área antes de começar a aplicação.
- A água em demasia pode promover a separação dos materiais alterando o resultado final da cor e resistência do produto.
- A insuficiência de água na mistura pode enfraquecer o rejuntamento promovendo o esfarelamento (requeima) do mesmo;
- Peças com superfícies porosas devem ser protegidas antes da aplicação do rejuntamento (utilizar um protetor de assentamento indicado pelo fabricante da cerâmica, ex: cera líquida), para evitar a formação de manchas por impregnação através dos poros;
- Ao utilizar peças com detalhes decorativos em ouro, prata e outros materiais não resistentes à abrasão, bem como peças em alumínio, proteja-as antes de iniciar a aplicação, pois o rejuntamento contém em sua composição matérias-primas que podem reagir provocando manchas e riscos;
- Em áreas externas em caso de sol muito forte, chuva ou vento, proteger com uma lona plástica as áreas onde for aplica o rejuntamento por pelo menos 6 horas;
- Cuidado com o pó ou outras partículas de materiais que possam vir de outros setores da obra, impregnando o rejuntamento ainda úmido, promovendo alterações na cor e no acabamento;
- Respeitar a largura das juntas de assentamento indicadas pelo fabricante da cerâmica.

### 10. ATENÇÃO

- Utilize óculos de segurança e luvas de proteção durante o manuseio do produto;
- Mantenha as embalagens fechadas fora do alcance de crianças e animais;
- Em caso de ingestão acidental, procure auxílio médico;
- Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água em abundância e se necessário procure um médico.

**Rejuntamento Resinado Rápido Cimenflex****11. CONSUMO (Kg/m<sup>2</sup>):**

Formato (cm)	Espessura (cm)	Largura da junta (mm)				
		2	3	4	5	6
5x10	7,5	0,88	1,33	1,77	2,21	2,65
7,5x7,5	7,5	0,79	1,18	1,57	1,97	2,36
10x10	8,0	0,63	0,94	1,26	1,57	1,89
15x15	8,0	0,42	0,63	0,84	1,05	1,26
15x30	10,0	0,39	0,59	0,79	0,98	1,18
20x20	8,0	0,31	0,47	0,63	0,79	0,94
20x25	8,0	0,28	0,42	0,57	0,71	0,85
20x30	8,5	0,28	0,42	0,56	0,70	0,84
25x25	8,0	0,25	0,38	0,50	0,63	0,76
30x30	8,0	0,21	0,31	0,42	0,52	0,63
30x40	9,0	0,21	0,31	0,41	0,52	0,62
30x60	10,0	0,20	0,29	0,39	0,49	0,59
40x40	9,0	0,18	0,27	0,35	0,44	0,53
45x45	9,0	0,16	0,24	0,31	0,39	0,47
60x60	10,0	0,13	0,20	0,26	0,33	0,39
60x120	13,0	0,13	0,19	0,26	0,32	0,38

**12. LIBERAÇÃO DO TRÂNSITO**

6 horas após a aplicação do rejuntamento, observando sempre o tempo de liberação de acordo com o fabricante da argamassa colante utilizada no assentamento.

**13. ESTOCAGEM**

Para a preservação da qualidade do produto, a estocagem deve ser feita em local protegido de chuva e sol, seco e arejado, sobre estrados onde as pilhas não devem ultrapassar 1,5 m de altura.

**14. PRAZO DE VALIDADE**

O prazo de validade é de 24 meses, contados a partir da data de fabricação impressa na etiqueta da tampa desta embalagem, desde que preservado em sua embalagem original, fechada, sem avarias e estocado de maneira adequada.